5/5/1

DIALOG(R)File 351: Derwent WPI

(c) 2010 Thomson Reuters. All rights reserved.

0006243651 Drawing available
WPI Acc no: 1993-034271/199304
XRPX Acc No: N1993-026071

Method of laying down wood-fibre flooring boards - involves applying hydrophobic compound in grid pattern before boards are nailed

down

Patent Assignee: MILK BEEF PORK LIVESTOCK COMPLEXES DES (MILK-R)

Inventor: KHROMOV M A; PIRGACH A A

Patent Family (1 patents, 1 countries)

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Update	Туре
SU 1716040	Αl	19920229	SU 4722070	Α	19890720	199304	В

Priority Applications (no., kind, date): SU 4722070 A 19890720 Patent Details

Patent Number	Kind	Lan	Pgs	Draw	Filing	Notes
SU 1716040	Al	RU	3	4		

Alerting Abstract SU A1

Method of laying a floor made of wood-fibre boards includes impregnation of the lower surfaces with hydrophobic compsn. (e.g. petroleum-based hydrophobic compsn.) and forming grid pattern (1) strips which intersect at right angles. This is done directly before pinning and gluing the boards, with the cross-hatched section (2) filling the pattern (1). The plates are fastened to the floor at elements of the grid (1) on the axis of the nails or line of screws (3).

USE/ADVANTAGE - For laying down domestic flooring made of wood-fibre plates. Improved exploitational qualities of the floor and reduced expenditure of hydrophobic compound are obtd. Bul.8/29.2.92.

Title Terms /Index Terms/Additional Words: METHOD; LAY; DOWN; WOOD; FIBRE; FLOOR; BOARD; APPLY; HYDROPHOBIC; COMPOUND; GRID; PATTERN; NAIL

## Class Codes

International Patent Classification

IPC	Class Level	Scope	Position	Status	Version Date
E04F-015/02			Main		"Version 7"

File Segment: EngPI; ; DWPI Class: Q45 (II) SU (II) 1716040 A1

(51)5 E04 F 15/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ ПРИ ГКИТ СССР

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4722070/33

(22) 20.07.89

(46) 29.02.92, 5ign, Nt8

(71) Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экопериментального проектирования жилица

(72) М.А.Хромов и А.А.Пиргач

(53) 69.025.3 (088.8)

(56) "Альбом типовых деталей", Серия 2.144-1 "Уэлы полов жилых эдений", 1986, с.47, 48.

(54) СПОСОБ УСТРОЙСТВА ПОЛА

(57) Изобретение относится к жилищному строительству, а именно к способам устрояства полов с покрытием из древесно-волокнистых плит. Целью изобретения является повышение эксплуатацирнных качеств пола при сокращемия расхода гидрофобизирующего состава. Гидрофобизированным стото плиты, обращенную к основанию, полосами с образованием решетки, а нагели устанавливают по этим полосами.

Изобратение относится к устрояству полов в гражданском строительстве.

Цаль изобратания - повышение экслуатационных качесте пола при сокращении: расхода гидрофобизирующего материала.

На фиг.1 изображен фрагмент пола пос сле монтажа покрытия из древесно-волокнистых плит (ДВП). Их нижняя поверхность: интенсивно пропитана гидрофобным материалом (в т.ч. составом из нескольнох компоментов) с образованием в плане пола элементов решетки 1. Эти влементы - парасеквишиеся под прямым углом, полосы. выполняют в постровчных условиях непосредственно перед прихреплением плит клеем и наголями, а также в систаме УПТК или на заводе маготовитела ДВП. Заштрихова на остальная часть площади - секторы 2, заполнающие рашетку 1. Элементы решетки расположены параллельно осям геоздавого забоя или линии установки шурупов З: приховпляющих ДВД к основанию пола.

На фиг.2 представлена эпіора елегополлощения по поперачному сачению А – А в стадии уменьшения влажности плит после из предварительного (акклиматизационного) замачивания.

При уменьшении влажности элементов решетки 1 и секторов 2 происходит натяжение покрытия, предотвращающае нежелательные деформации из плоскости пола в стадии эксплуатационных влагосмен. Ординаты данной эпюры сы и сы пропорциональны соответствующим величнам влагопоглощения различных частей покрытия.

На фиг.З изображен характер свободного коробления кромки плиты покрытия при увеличении ее влажности, например, при сорбщионном процессе. Верхние воложна в поперечном сечении менее гидрофобизированы в кромочной зоне плиты по сравнению с нижними (радкус кривизиы R обратно пропорщионален разнице между влагопоглощением воложий. На фиг.4 приведен характер распредвления гидрофобизации по толщине кромки. В верхней части имеется более плотная структура плиты и отделочный слой (m SU (ii) 1716040 A

покрытия, а в нижней - специальная интенсивнея пропитка плит (наприкер, нефтяным гидрофобизатором или пектолом). Такая пропитка обеспечивает в 2 - 3 раза большую гидрофобизацию.

Способ позволяет выровнять деформативные свойстве вархней и нижней части свчения ДВП, т.к. соответствению большея плотность компенсируется увеличенией гидрофобивацией решетчетой чести, совтадающей с кромками ДВП (долговачность покрытия определяется сроком службы именно кромочной части плит).

При сорбщионном увеличении влажности покрытия или при попадании копельножидкой влаги в стык мажду смежными плитеми, херектер деформации кромок (фиг.3) становится благоприятным с точки зрения надежности – кромка прижимается к оскованию поле, а не отгибается от него. 20

Этот фактор усиливается и наличием меньшей на 10 - 15% объемной массы покрытие, а также модуля упругости метериала ДВП (вследствие частиной пропитки) по сравнению с известными способами.


Наличие непропитываемых секторов 2. 
занимающих большую часть площади плит, 
позерляет облегиять и ускорить влагопоглощение плит на стадии их предварительного 
занимающих быльсть плит после прессования может быть сравнятельным техночто также является положительным технолотический фактором (экономия расхода 
телля при сущив плит).

При использовании изобратения помимо упомянутых выше првимуществ, обвелечивается меньшая грудовикость гвоздавого забов, т.к. происходит своробразноя "смазка" гвоздав (шурупов) устанавливаемых на полосах гидрофобного материала. Сокращается расход этого материала, а твиже клевых составов под плитами, ввиду снижения тенденции к короблению и отслоению покрытия от основания.


Уменьшение стоимости пола вследствия применения менее дорогих глит, а также сокращения расхода клеящих материалов по ориентировочным расчетам, составляет около 0.3 руб. на 1 кам поладополнительное уменьшение приведенных затрат в связи с увеличением долговечности пола составит примерно 30% указанноя величины прямых затрат.


## Формула, изобретения

Способ устройства пола, включающий укладку на основания пропитанных гидрофобизирующим составом дравесно-волокнистых плит, их прикрепления к основанию клеем и нагелями, от л и ч а ю щ и й с я тем, что, с цалью повышаний эксплуатационных качеств пола при сокращении расхода гидрофобизирующего состава, преледний наносят на сторому плиты, обращенную к основанию, полосами с образованием рашатки, а нагам устанавливают по ее полосям.









Редактор Е. Зубиетова

Составитель М. Хромов Техред М.Моргентал

Корректор М.Крайко

Заказ 590 Тираж Подлисное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113038, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/6

'. Производственно-издетельский комбинат "Петент", г. Ужгород, ул. Гагарина. 101